

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications	Analyse
Humidité	<1.5 %
Pureté (en tant que chlorure de sodium)	>95 %
Insolubles dans l'eau	<2 %
Couleur, apparence	Sel blanc

TAMISAGE

Taille du tamis	% passant
10	95-100
5	50-90
2.5	20-60
1.25	10-30
0.63	<11

RENSEIGNEMENTS

Communiquer par courriel à administration@selcomineral.com ou par téléphone au (819) 909-0911.

Siège social

Selco inc
102 route des Commissaires
Pont-Rouge, Québec
G3H 3P7

Expédition

Selco Mineral
2001 rue des Toitures
Trois-Rivières, Québec
G8V 1W1